SONATECH

Sound absorption as per DIN EN 20354



	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
BASOTECT PYR 30	0,09	0,14	0,14	0,14	0,19	0,26	0,32	0,46	0,52	0,59	0,70	0,80	0,81	0,85	0,89	0,88	0,89	0,91
BASOTECT PYR 50	0,13	0,15	0,16	0,17	0,28	0,32	0,45	0,57	0,68	0,74	0,84	0,88	0,90	0,96	0,90	0,93	0,91	0,98